

ZNAČENÍ AUTOFÓLIÍ

AT

35

GR

SR

HPR

TYP FÓLIE

PŘENOS SVĚTLA (%)

ZABARVENÍ

OCHRANNÁ VRSTVA

TYP LEPU

NEREFLEXNÍ

METALIZOVANÉ

AT

ATR

NR

DL

SPUTTERED

XAN

PP

XAP

GR,G - šedomodrá

CH - šedozeleá

GN - zelená

BL - modrá

LU - stříbrošedá

N - šedá

metalizovaná

BK - černá

SR - SCRATCH RESISTANT COATING je zkratka pro vrstvu odolnou proti poškrábání. Tvrdost povrchu je zvýšená 4 až 5 krát patentem firmy CPFilms Solutia Inc.. Vrstva SR prodlužuje životnost fólie její ochranou proti abrazi při běžném užívání a čištění

HPR - HIGH PERFORMANCE RESIN je aktivní lepidlo citlivé na tlak, zlepšená verze lepidla typu PS, určené na protisluneční a automobilové fólie. Obvyklá doba vytvrzení je 14 dní.
PS - PRESSURE SENSITIVE je vysoce aktivní lepidlo, primárně určené na bezpečnostní fólie. Obvyklá doba vytvrzení závisí na tloušťce bezpečnostní fólie a lepidla.

AUTOFÓLIE